

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****EN 12620****Aggregati per calcestruzzo****g 12/15 Ghiaino****D.o.P.: 2004-18-a**

Granulometria	d/D	8/14
	Categoria	G_C85/20
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,75 2,85
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,85 0,95
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA₂₀
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₂
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE15}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	