

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****p 2/5 pietrischetto****D.o.P.: 2005-18-a**

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	2/5,6	0/5,6
	Categoria	G_c85/20	G_A90
Granulometria tipica (UNI EN 12620)	Categoria		G_{TC}20
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	57-87	
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}	f_{0,5}
Massa volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³		2,76 2,86
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,71 2,81	
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,75 0,85	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 85
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia		
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}	
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		