

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****EN 13242**

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Stabilizzato astico**D.o.P.: 2007-18-a**

Granulometria	d/D	0/20
	Categoria	G_A85
Granulometria tipica (UNI EN 13242)	Categoria tipica	GT_A20
	allo staccio da mm 20 passante (%) compreso tra	93-100
	allo staccio da mm 10 passante (%) compreso tra	49-89
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	1-9
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,69 2,79
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,85 0,95
Contenuto in fini	Categoria	f₉
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	0,95 1,05
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Categoria	S₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	