

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****p 4/9 pietrischetto****D.o.P.: 2019-18-a**

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	4/8	4/8
	Categoria	G_c85/20	G_c90/20
Granulometria tipica (UNI EN 13043):	Categoria tipica		G_{25/15}
	allo staccio da mm 5,6 passante (%) compreso tra		35 - 65
Indice di forma	Categoria	SI₁₅	SI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅	FI₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}	f_{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³		2,77 2,87
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,72 2,82	
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,85 0,95	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C_{90/1}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	LA₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia		
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V_{LA4}
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₂	F₂
Resist. all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15	M_{DE}15
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₅	PSV₄₅
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	AAV₁₀
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EPNR	BM0,1
Sostanze pericolose			
Analisi petrografica			

Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06

Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica