

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

ghiaia mista 0/15

D.o.P.: 2023-18-a

Granulometria	d/D	0/14
	Categoria	G_{A90}
Granulometria tipica aggregato misto		
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra	50-90
	allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra	20-60
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,71 2,81
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	0,95 1,05
Contenuto in fini	Categoria	f₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE15}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	