

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13**

1305-CPR-0577

p 8/12 pietrisco**D.o.P.: 2061-18-a**

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	6,3/12,5	6,3/12,5
	Categoria	G_{85/20}	G_{90/10}
Granulometria tipica (UNI EN 12620):	Categoria tipica	G_{T15}	
	allo staccio da mm 12,5 passante (%) compreso tra	92-100	92-100
	allo staccio da mm 10 passante (%) compreso tra	60-90	60-90
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra	20-50	13-43
Indice di forma	Categoria	SI₁₅	SI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅	FI₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}	f_{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³		2,78 2,88
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,70 2,80	
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,91 1,01	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C_{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	LA₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia		
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V_{LA4}
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁	F₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE15}	M_{DE15}
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₅	PSV₄₅
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	AAV₁₀
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EPNR	- BM_{0,1}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del		
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		