

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****Frantumato 0/8****D.o.P.: 2172-18-a**

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	0/8	0/8
	Categoria	G_A90	G_A90
Granulometria tipica (secondo UNI EN 12620-13043)			
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra		95-100
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	50-90	70-90
	allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra	20-60	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra		5-11
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³		2,77 2,87
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,72 2,82	
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,95 1,05	
Contenuto in fini	Categoria	f₁₁	
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg		0,45 0,55
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 90
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia		
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁	F₁
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}	
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		