

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****EN 12620****Aggregati per calcestruzzo****Sabbia 0/3****D.o.P.: 2300-18-a**

Granulometria	d/D	0/4
Granulometria tipica (UNI EN 12620):	Categoria	G_F85
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	95-100
	allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra	28-68
	allo staccio da mm 0,25 passante (%) compreso tra	0-31
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	0-4,7
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,75 2,85
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1,15 1,25
Contenuto in fini	Categoria	f₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	