

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****EN 12620****Aggregati per calcestruzzo****Sabbia mista****D.o.P.: 2334-18-a**

Granulometria	d/D	0/4
	Categoria	G_F85
Granulometria tipica (UNI EN 12620):		
	allo staccio da mm 4 passante(%) compreso tra	94 - 100
	allo staccio da mm 1 passante(%) compreso tra	27 - 57
	allo staccio da mm 0,25 passante(%) compreso tra	1 - 41
	allo staccio da mm 0,063 passante(%) compreso tra	0 - 5,3
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,66 2,76
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1,25 1,35
Contenuto in fini	Categoria	f₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁
Reattività alcali-silice	Categoria	PR - EP_{PR} - BM_{0,214}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte	