

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****p 22/35 pietrisco****D.o.P.: 2355-18-a**

		EN 13242	EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	20/31,5	20/31,5	20/31,5
	Categoria	G_c85-15	G_c85/20	G_c90/20
Indice di forma	Categoria	SI₂₀	SI₁₅	SI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₂₀	FI₁₅	FI₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f₂	f_{1,5}	f_{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³			2,75 2,85
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,72 2,82	2,72 2,82	
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,79 0,89	0,79 0,89	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{50/10}		C_{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			100 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	LA₂₀	LA₂₀
Composizione	Dichiarato			carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C		<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S		<0,01	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia			
Durabilità allo shock termico	Dichiarato			0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato			V_{LA4}
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁	F₁	F₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15	M_{DE}15	M_{DE}15
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV₄₅	PSV₄₅
Resist. abrasione superficiale	Categoria		AAV₁₀	AAV₁₀
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}		
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06			
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica			