

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

Ghiaino C

D.o.p.: 2465-18-a

Granulometria	d/D	4/14
	Categoria	G_C90/15
Granulometria tipica (UNI EN 12620):	Categoria	G_{T15}
allo staccio da mm 10 passante(%) compreso tra		50-80
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,75 2,85
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,75 0,85
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA₂₀
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₂
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte	