

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

21

1305-CPR-0577

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose

p 12/18 pietrisco

D.o.P.: 2468-21-a

Granulometria	d/D	10/16
	Categoria	G_c90/15
Indice di forma	Categoria	SI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f₁
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,76 2,86
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀
Composizione	Dichiarato	carbonatica
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato	V_{LA4}
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₁₅
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	