
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**22****1305-CPR-0804**

EN 13108-7**Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti****DREN 16 PMB 45/80-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4643-22-b**

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela		150 °C - 180 °C
Granulometria (passante)	Staccio da 22,4 mm	98 - 100
	Staccio da 16 mm	90 - 100
	Staccio da 10 mm	37 - 57
	Staccio da 2 mm	15 - 22
	Staccio da 0,5 mm	4 - 17
	Staccio da 0,063 mm	4,2 - 9,2
Contenuto di legante sul peso della miscela		B _{min} 4,4
Contenuto di vuoti		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Vuoti riempiti con bitume		NPD
Vuoti presenti nell'aggregati minerale		NPD
Resistenza a deformazione permanente		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD