

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

Ghiaia Mista 15/25**D.o.P.: 2469-21-b**

		EN 12620	
Granulometria	d/D	11,2/22,4	
	Categoria	G_C85/20	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	Fl₁₅	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,70	2,80
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,75	0,85
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}	
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA₂₅	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₂	
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EPNR - BM0,1	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE15}	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	