

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

22

1305-CPR-0576

PBR® 2/5 basaltico

D.o.P.: 3161-22-a

EN13043

Granulometria	d/D		2/6,3
	Categoria		G_C90/15
Granulometria tipica	Categoria		G_{20/15}
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra		20 - 48
Contenuto in fini	Categoria		f₁
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,71	2,81
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C_{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		96 - 88
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria		LA₂₀
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,9
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		V_{LA1,8}
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria		F₁
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV₄₈
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria		M_{DE}15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria		AAV₁₀
Analisi petrografica			Roccia basaltica composto in prevalenza da basalto afirico