

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

22

1305-CPR-0576

PBR® 5/10 basaltico

D.o.P.: 3162-22-a

		EN13043	
Granulometria	d/D	4/10	
	Categoria	G _C 90/10	
Granulometria tipica	Categoria	G _{25/15}	
allo staccio da mm 8 passante(%) compreso tra		45-75	
Contenuto in fini	Categoria	f ₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,72	2,82
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	96 - 88	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,9	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA1,8}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₈	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Analisi petrografica		Roccia basaltica composto in prevalenza da basalto afirico	