

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

22

1305-CPR-0576

PBR® 8/12 basaltico

D.o.P.: 3164-22-a

		EN13043	
Granulometria	d/D	8/12,5	
	Categoria	G_c85/15	
Contenuto in fini	Categoria	f₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,77	2,87
Indice di forma	Categoria	Sl₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	Fl₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	96 - 88	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,9	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V_{LA1,8}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₈	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	
Analisi petrografica		Roccia basaltica composta in prevalenza da basalto afirico	