

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPD-0576

P 12/22 pietrisco**D.o.P.: 3365-18-a**

		EN 13242	EN 13043
Granulometria	d/D	10/20	10/20
	Categoria	G _C 85-15	G _C 85/15
	Categoria tipica	GT _C 20/15	
	allo staccio da 16mm passante (%) compreso tra	43 - 73	
Contenuto in fini	Categoria	f ₂	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,77 2,87
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,72 2,82	
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,75 0,85	
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₂₀	FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{90/3}	C _{90/1}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 90
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,7
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V _{LA2}
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	M _{DE} 15
Resist. abrasione superficiale	Categoria		AAV ₁₀
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV ₄₄
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Sostanze pericolose		Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	