

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di San Pietro Mussolino (VI)
Cava "Bertocchi" (San Pietro Mussolino)

17**1305-CPR-1445****Tout-venant basaltico****D.o.P.: 7174-22-b**

		EN 13242	
Granulometria	d/D	0/90	
	Categoria	G _A 85	
	Categoria tipica	GT _A 25	
	allo staccio da 90mm passante (%) compreso tra	93 - 100	
	allo staccio da 40mm passante (%) compreso tra	26 - 76	
	allo staccio da 0,063mm passante (%) compreso tra	0 - 6,6	
Contenuto in fini	Categoria	f ₅	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,72	2,82
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	2,29	2,39
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato min/max [g/kg]	2,45	2,55
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{50/30}	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₄₀	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 67	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Analisi petrografica	Pietrisco di natura esclusivamente silicatica		
	riconducibile ad una roccia ipoabissale (basalto)		