
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di San Pietro Mussolino (VI)
Cava "Bertocchi" (San Pietro Mussolino)

17**1305-CPR-1445**

Tout-venant basaltico**D.o.P.: 7174-22-b**

		EN 13242	
Granulometria	d/D	0/90	
	Categoria	G _A 75	
	Categoria tipica	GT _A 25	
	allo staccio da 90mm passante (%) compreso tra	93 - 100	
	allo staccio da 40mm passante (%) compreso tra	50 - 100	
	allo staccio da 0,063mm passante (%) compreso tra	3,6 - 13,6	
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₂	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,73	2,83
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	2,65	2,75
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato min/max [g/kg]	8,95	9,05
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{50/30}	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₄₀	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 45	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Analisi petrografica	Pietrisco di natura esclusivamente silicatica riconducibile ad una roccia ipoabissale (basalto)		