

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

g 3/6 Ghiaino

D.o.P.: 2003-18-a

		EN 12620	
Granulometria	d/D	2/6,3	
	Categoria	G_c85/20	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,71	2,81
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,95	1,05
Contenuto di polveri	Categoria	f_{1,5}	
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA₂₅	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₂	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA0 - EPNR - BM0,1	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	