

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 2/5 pietrischetto

D.o.P.: 2005-18-a

		EN 12620	EN 13043	
Granulometria	d/D	2/5,6	0/5,6	
	Categoria	G _c 85/20	G _A 90	
Granulometria tipica	Categoria		G _{25/15}	
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	57-87	65-95	
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}	f _{0,5}	
Massa volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,72	2,82
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,67	2,77	
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,95	1,05	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			100 - 90
Composizione	Dichiarato			carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01		
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}		
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01		
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia		
Reattività alcali-silice	Categoria	RA0 - EPNR - BM0,1		
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		