

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Marano Vicentino (VI)
Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 4/9 pietrischetto**D.o.P.: 2019-18-a**

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	4/8	4/8
	Categoria	G _c 85/20	G _c 90/20
Granulometria tipica	Categoria		G _{25/15}
	allo staccio da mm 5,6 passante (%) compreso tra		35 - 65
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	FI ₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,74 2,84
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,69 2,79	
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,85 0,95	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C _{90/1}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 90
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V _{LA3}
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Resist. all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	M _{DE} 15
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₂	PSV ₄₂
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	AAV ₁₀
Reattività alcali-silice	Categoria	RA0 - EPNR - BM0,1	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	