

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****p 8/25 pietrisco****D.o.P.: 2246-22-a**

		EN 13242	
Granulometria	d/D	8/22,4	
	Categoria	G_c85-20	
Granulometria tipica	Categoria	GT_c25/15	
	allo stacco da mm 14 passante (%) compreso tra	55 - 80	
Indice di forma	Categoria	SI₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₂₀	
Contenuto in fini	Categoria	f₂	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,69	2,79
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,85	0,95
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{50/10}	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Natura prevalentemente carbonatica e solo in parte silicatica	