

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

Sabbia 0/3

D.o.P.: 2300-18-a

		EN 12620	
Granulometria	d/D	0/4	
	Categoria	G _F 85	
Granulometria tipica aggregati fini			
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	95-100	
	allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra	28-68	
	allo staccio da mm 0,25 passante (%) compreso tra	0-31	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	0-4,7	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,71	2,81
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	1,45	1,55
Contenuto in fini	Categoria	f ₃	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₂	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA0 - EPNR - BM0,1	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	