

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****Sabbia mista****D.o.P.: 2334-18-a**

		EN 12620	
Granulometria	d/D	0/4	
	Categoria	G _F 85	
Granulometria tipica aggregati fini			
	allo staccio da mm 4 passante(%) compreso tra	94 - 100	
	allo staccio da mm 1 passante(%) compreso tra	27 - 57	
	allo staccio da mm 0,25 passante(%) compreso tra	1 - 41	
	allo staccio da mm 0,063 passante(%) compreso tra	0 - 5,3	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,69	2,79
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	1,35	1,45
Contenuto in fini	Categoria	f ₃	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₂	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA1 - EPNR - BM0,2	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	