

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13**

1305-CPR-0577

p 22/35 pietrisco**D.o.P.: 2355-18-a**

		EN 13242	EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	20/31,5	20/31,5	20/31,5
	Categoria	G _c 85-15	G _c 85/20	G _c 90/20
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	SI ₁₅	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₂₀	FI ₁₅	FI ₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f ₂	f _{1,5}	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]			2,73 2,83
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,69 2,79	2,69 2,79	
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,75 0,85	0,75 0,85	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{50/10}		C _{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			100 - 90
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₂₀	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato			carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C		<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S		<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia		
Durabilità allo shock termico	Dichiarato			0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato			V _{LA3}
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁	F ₁	F ₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	M _{DE} 15	M _{DE} 15
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV ₄₂	PSV ₄₂
Resist. abrasione superficiale	Categoria		AAV ₁₀	AAV ₁₀
Reattività alcali-silice	Categoria		RA0 - EPNR - BM0,1	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		