

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****Sabbia 0/4****D.o.P.: 2366-18-a**

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	0/4	0/4
	Categoria	G_F85	G_A90
Granulometria tipica	Categoria		G_{TC}10
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	94-100	94-100
	allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra		62-82
	allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra	19-59	
	allo staccio da mm 0,250 passante (%) compreso tra	0-32	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	0-6	0-6
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,72 2,82
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,67 2,77	
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	1,25 1,35	
Contenuto in fini	Categoria	f₁₀	f₁₀
Qualità' dei fini (MB)	Dichiarato [g/kg]		0,45 0,55
Composizione chimica	Dichiarato		carbonatica
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 90
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁	F₁
Reattività alcali-silice	Categoria	RA0 - EPNR - BM0,1	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	