

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 12/22 pietrisco**D.o.P.: 2399-18-a**

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	10/20	10/20
	Categoria	G_c85/20	G_c90/20
Granulometria tipica	Categoria		G_{25/15}
	allo staccio da mm 5,6 passante (%) compreso tra		50 - 80
Indice di forma	Categoria	SI₁₅	SI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅	FI₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}	f_{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,74 2,84
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,69 2,79	
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,85 0,95	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C_{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 90
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	LA₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V_{LA3}
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁	F₁
Resist. all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE15}	M_{DE15}
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₂	PSV₄₂
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	AAV₁₀
Reattività alcali-silice	Categoria	RA0 - EPNR - BM0,1	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	