

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

21

1305-CPR-0577

p 12/18 pietrisco

D.o.P.: 2468-21-a

		EN 13043	
Granulometria	d/D	10/16	
	Categoria	G_c90/15	
Indice di forma	Categoria	SI₁₅	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅	
Contenuto in fini	Categoria	f₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,74	2,84
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{50/10}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 90	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	
Composizione	Dichiarato	carbonatica	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,5	
Resist. allo shock termico	Dichiarato	V_{LA3}	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₂	
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	