



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)
Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara)

20

1305-CPR-0073

b 5/10 p. basaltico

D.o.P.: 6159-20-a

		EN13043	
Granulometria	d/D	4/10	
	Categoria	G_C85/15	
Granulometria tipica (UNI EN 13043):	Categoria	G_{25/15}	
allo staccio da mm 8 passante(%) compreso tra		42-72	
Contenuto in fini	Categoria	f₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,97	3,07
Indice di forma	Categoria	SI₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	95 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅	
Composizione	Dichiarato	basalto olivino	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,6	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V_{LA1,8}	
Resistenza al gelo-disgelo	Dichiarato	F₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₇	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_DE10	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivino	