



1305

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**  
stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)  
**Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara)**  
**20**

1305-CPR-0073

## b 2/5 p. basaltico

D.o.P.: 6212-20-a

|                                                   |                                                | EN12620                                               | EN13043              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Granulometria                                     | d/D                                            | 2/5,6                                                 | 2/5,6                |
|                                                   | Categoria                                      | G <sub>c</sub> 85/20                                  | G <sub>c</sub> 90/15 |
| Granulometria tipica                              | Categoria                                      |                                                       | G <sub>25/15</sub>   |
|                                                   | allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra |                                                       | 54 - 80              |
| Contenuto in fini                                 | Categoria                                      | f <sub>1,5</sub>                                      | f <sub>1</sub>       |
| Massa Volumica dei granuli                        | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ]        |                                                       | 2,97 3,07            |
| Massa Volumica dei granuli s.s.a.                 | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ]        | 2,91 3,01                                             |                      |
| Assorbimento Acqua                                | Dichiarato min/max [%WA]                       | 0,75 0,85                                             |                      |
| % superfici frantumate aggregato grosso           | Categoria                                      |                                                       | C <sub>100/0</sub>   |
| Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso   | Dichiarato % (6h - 24h)                        |                                                       | 95 - 85              |
| Resist. alla frammentazione aggregato grosso      | Categoria                                      | LA <sub>15</sub>                                      | LA <sub>15</sub>     |
| Composizione                                      | Dichiarato                                     | basalto olivinico                                     |                      |
| Cloruri                                           | Dichiarato %C                                  | <0,01                                                 |                      |
| Solfati solubili in acido                         | Categoria                                      | AS <sub>0,2</sub>                                     |                      |
| Zolfo totale                                      | Dichiarato %S                                  | <0,1                                                  |                      |
| Sostanza humica                                   |                                                | Non passa il valore di soglia                         |                      |
| Durabilità allo shock termico                     | Dichiarato                                     |                                                       | 0,6                  |
| Resistenza allo shock termico                     | Dichiarato                                     |                                                       | V <sub>LA1,8</sub>   |
| Resistenza al gelo-disgelo                        | Categoria                                      | F <sub>1</sub>                                        | F <sub>1</sub>       |
| Resist. alla levigabilità per strati superficiali | Categoria                                      | PSV <sub>47</sub>                                     | PSV <sub>47</sub>    |
| Resistenza all'usura aggregato grosso             | Categoria                                      | M <sub>DE10</sub>                                     | M <sub>DE10</sub>    |
| Resistenza abrasione superficiale                 | Categoria                                      | AAV <sub>10</sub>                                     | AAV <sub>10</sub>    |
| Reattività alcali-silice                          | Categoria                                      | RA <sub>0</sub> - EP <sub>1</sub> - BM <sub>0,1</sub> |                      |
| Analisi petrografica                              |                                                | Basalto alcalino olivinico                            |                      |