

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)
Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara)
20

1305-CPR-0073

b 2/5 p. basaltico

D.o.p.: 6212-20-a

		EN12620	EN13043
Granulometria	d/D	2/5,6	2/5,6
	Categoria	G _c 85/20	G _c 90/15
Granulometria tipica	Categoria		G _{25/15} 54 - 80
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra		
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}	f ₁
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,97 3,07
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,91 3,01	
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,75 0,85	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C _{100/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		95 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅	LA ₁₅
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,1	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,6
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		V _{LA1,8}
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₇	PSV ₄₇
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE10}	M _{DE10}
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	AAV ₁₀
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₀ - EP ₁ - BM _{0,1}	
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivinico	