



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)
Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara)
20

1305-CPR-0073

sabbia 0/4 basaltica

D.o.P.: 6337-20-a

		EN12620	EN13043	EN13242
Granulometria	d/D	0/4	0/4	0/4
	Categoria	G _F 85	G _A 90	G _F 85
Granulometria tipica:	Categoria		G _{TC} 20	G _{TF} 20
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	95 - 100	95 - 100	95 - 100
	allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra		57 - 97	57 - 97
	allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra	28 - 68		
	allo staccio da mm 0,250 passante (%) compreso tra	6 - 46		
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	9,9 - 15,9	9,9 - 15,9	8,9 - 16,9
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f ₁₆	f ₁₆	f ₂₂
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,99 3,09	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,91 3,01		2,91 3,01
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	1,15 1,25		1,15 1,25
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato min/max [g/kg]		2,0 3,0	2,0 3,0
Composizione chimica	Dichiarato		basalto olivinico	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01		
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}		AS _{0,2}
Zolfo totale	Categoria	S ₁		S ₁
Sostanza humica			Non passa il valore di soglia	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,6	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		V _{LA1,8}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	F ₁	F ₁
Reattività alcali-silice		RA ₀ - EP ₁ - BM _{0,1}		
Analisi petrografica			Basalto alcalino olivinico	