
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**13****1305-CPR-0804**

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 20 bin 50/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P: 4050-18-a**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 8,0}$

-minimo

 $V_{\min 4,0}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\min 60}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\max 74}$

Vuoti nell'aggregato minerale

 $VMA_{\min 12}$

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

98 - 100

Staccio da 20 mm

90 - 100

Staccio da 10 mm

68 - 88

Staccio da 2 mm

25 - 45

Staccio da 0,5 mm

6 - 26

Staccio da 0,25 mm

6 - 16

Staccio da 0,063 mm

2 - 8

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,1}$