



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

14

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 12 usura PMB 45/80-70

Impianto di Montecchio Maggiore (VI)

D.o.P.: 4344-19-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

$V_{\max 8,0}$

-minimo

$V_{\min 4,0}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{\min 60}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{\max 80}$

Vuoti nell'aggregato minerale

$VMA_{\min 16}$

Sensibilità all'acqua

$ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 – 100

Staccio da 12,5 mm

90 – 100

Staccio da 6,3 mm

74 - 94

Staccio da 2 mm

32 - 52

Staccio da 0,5 mm

9 – 23

Staccio da 0,063 mm

3 – 9

Contenuto di legante sul peso della miscela

$B_{\min 4,6}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD