



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

16

1305-CPR-0804

EN 13108-7

Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti

CB 12,5 usura PMB 10/40-70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4390-16-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

-minimo

Minimo di vuoti riempiti da bitume

Massimo di vuoti riempiti da bitume

Vuoti nell'aggregato minerale

Sensibilità all'acqua

Temperatura della miscela

Granulometria (passante)

V_{max}9

V_{min}4,5

VFB_{min}60

VFB_{max}80

VM_{Amin}14

ITSR_{NR}

140 °C - 180 °C

Staccio da 16 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

55 - 75

Staccio da 4 mm

27 - 47

Staccio da 2 mm

22 - 29

Staccio da 0,5 mm

10 - 24

Staccio da 0,25 mm

8 - 18

Staccio da 0,063 mm

4,5 - 10,5

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min}4,8

Perdita di granuli

NP

Permeabilità orizzontale/verticale

NP

Drenaggio del legante

NP

Reazione al fuoco

NP

Sostanze pericolose

NP