



1305

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**

**14**

**1305-CPR-0804**

**EN 13108-1**

**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico**

**CB 12 usura PMB 45/80-70**

**Impianto di Montecchio Maggiore**

**D.o.P.: 4630-19-b**

**Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

-massimo

$V_{\max 7,0}$

-minimo

$V_{\min 3,0}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{\min 60}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{\max 83}$

Vuoti nell'aggregato minerale

$VMA_{\min 14}$

Sensibilità all'acqua

$ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 6,3 mm

55 - 75

Staccio da 2 mm

24 - 44

Staccio da 0,5 mm

10 - 24

Staccio da 0,063 mm

3,6 - 9,6

Contenuto di legante sul peso della miscela

$B_{\min 4,8}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD