



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

21

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 12 usura 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4646-21-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela		140 °C - 180 °C
Granulometria (passante)	Staccio da 20 mm	98 - 100
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100
	Staccio da 8 mm	68 – 88
	Staccio da 4 mm	37 – 57
	Staccio da 2 mm	26 – 46
	Staccio da 0,5 mm	10 – 24
	Staccio da 0,25 mm	8 – 18
	Staccio da 0,063 mm	4,5 – 10,5
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{\min 4,7}$