



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPD-0576

P 4/8 pietrischetto

D.o.P.: 3019-18-a

		EN 13043	
Granulometria	d/D	4/8	
	Categoria	G _c 85/15	
Granulometria tipica	Categoria	G _{20/15}	
	allo staccio da mm 5,6 passante (%) compreso tra	21 - 51	
Contenuto in polveri	Categoria	f _{0,5}	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,76	2,86
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{90/1}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	
Composizione	Dichiarato	carbonatica	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,9	
Resist. allo shock termico	Dichiarato	V _{LA4}	
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{OE15}	
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₄	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	