

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPD-0576

P 4/8 pietrischetto**D.o.P.: 3019-18-a**

		EN 13043	
Granulometria	d/D	4/8	
	Categoria	G_c85/15	
Granulometria tipica	Categoria	G_{20/15}	
allo staccio da mm 5,6 passante (%) compreso tra		21 - 51	
Contenuto in polveri	Categoria	f_{0,5}	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,76	2,86
Indice di forma	Categoria	Sl₁₅	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	Fl₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{90/1}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	
Composizione	Dichiarato	carbonatica	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,9	
Resist. allo shock termico	Dichiarato	V_{LA4}	
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F₁	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{0E15}	
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₄	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	