



1305

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

**22**

**1305-CPR-0576**

**PBR® sabbia 0/2 basaltica**

**D.o.P.: 3160-22-a**

|                                            |                                                    | EN13043                                                    |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Granulometria                              | d/D                                                | 0/4                                                        |      |
|                                            | Categoria                                          | G <sub>A</sub> 90                                          |      |
| Granulometria tipica                       | Categoria                                          | G <sub>TC20</sub>                                          |      |
|                                            | allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra     | 95 - 100                                                   |      |
|                                            | allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra     | 55 - 95                                                    |      |
|                                            | allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra     | 25 - 65                                                    |      |
|                                            | allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra | 2,7 - 8,7                                                  |      |
| Contenuto in fini                          | Categoria                                          | f <sub>10</sub>                                            |      |
| Massa Volumica dei granuli                 | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ]            | 2,72                                                       | 2,82 |
| Qualità dei fini (MB)                      | Dichiarato min/max [g/kg]                          | 0,01                                                       | 1,01 |
| Affinità ai leganti bituminosi agg. grosso | Dichiarato % (6h - 24h)                            | 97 - 87                                                    |      |
| Durabilità allo shock termico              | Dichiarato                                         | 0,8                                                        |      |
| Resistenza allo shock termico              | Dichiarato                                         | V <sub>LA2,4</sub>                                         |      |
| Resistenza al gelo-disgelo                 | Categoria                                          | F <sub>1</sub>                                             |      |
| Analisi petrografica                       |                                                    | Roccia basaltica composto in prevalenza da basalto afirico |      |