



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

22

1305-CPR-0576

PBR® 2/5 basaltico

D.o.P.: 3161-22-a

EN13043		
Granulometria	d/D	2/6,3
	Categoria	G_C85/15
Granulometria tipica	Categoria	G_{25/15}
allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra		25 - 48
Contenuto in fini	Categoria	f₁
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,73 2,83
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	97 - 87
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,8
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V_{LA2,4}
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F₁
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV50
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Analisi petrografica	Roccia basaltica composto in prevalenza da basalto afirico	