

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)

15

1305-CPR-0576

b 5/10 p. basaltico

D.o.P.: 3257-22-b

		EN13043	
Granulometria	d/D	4/10	
	Categoria	G _C 90/10	
Granulometria tipica (UNI EN 13043):	Categoria	G _{25/15}	
alloggiamento da mm 8 passante(%) compreso tra		50-80	
Contenuto in fini	Categoria	f _{0,5}	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,94	3,04
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅	
Composizione	Dichiarato	basalto olivino	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1,2	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA1}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₇	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE15}	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Analisi petrografica		Inerte di natura silicatica (basalti)	