



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)

23

1305-CPR-0576

b 2/5 p. basaltico

D.o.P.: 3540-23-b

		EN13043
Granulometria	d/D	2/6
	Categoria	G _C 90/10
Granulometria tipica	Categoria	G _{20/15}
allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra		25 - 54
Contenuto in fini	Categoria	f ₁
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	3,01 3,11
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1,2
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA1}
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₇
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{pe} 15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	