

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****g 8/12 Ghiaino****D.o.P.: 2002-18-a**

			EN 12620	
Granulometria	d/D		4/10	
	Categoria		G _C 85/20	
Coefficiente di appiattimento	Categoria		FI ₁₅	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,75		2,85
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,65		0,75
Contenuto in fini	Categoria		f _{1,5}	
Resist. alla frammentazione	Categoria		LA ₂₀	
Cloruri	Dichiarato %C		<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria		AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S		<0,01	
Sostanza humica			Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria		F ₁	
Reattività alcali-silice	Categoria		RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1}	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria		AAV ₁₀	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria		M _{BE10}	
Sostanze pericolose			Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica			Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	