

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

g 12/15 Ghiaino**D.o.P.: 2004-18-a**

			EN 12620
Granulometria	d/D		8/14
	Categoria		G_C85/20
	Categoria		FI₁₅
Coefficiente di appiattimento			
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,72	2,82
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,85	0,95
Contenuto in fini	Categoria		f_{1,5}
Resist. alla frammentazione	Categoria		LA₂₀
Cloruri	Dichiarato %C		<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria		AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S		<0,01
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria		F₁
Reattività alcali-silice	Categoria		RA₁ - EP_{II} - BM_{0,1}
Resistenza abrasione superficiale	Categoria		AAV₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria		M_{DE10}
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	