

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 2/5 pietrischetto

D.o.P.: 2005-18-a

		EN 12620		EN 13043			
Granulometria	d/D	2/5,6		0/5,6			
	Categoria	G _c 85/20		G _A 90			
Granulometria tipica	Categoria			G _{25/15}			
allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra		57-87		65 - 95			
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}		f _{0,5}			
Massa volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]			2,76	2,86		
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,73	2,83				
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,75	0,85				
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			100 - 85			
Composizione	Dichiarato			carbonatica			
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01					
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}					
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01					
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia					
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1}					
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06					
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica					