



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

Stabilizzato astico

D.o.P.: 2007-18-a

		EN 13242	
Granulometria	d/D	0/20	
	Categoria	G _A 85	
Granulometria tipica	Categoria	GT _A 20	
	allo staccio da mm 20 passante (%) compreso tra	93-100	
	allo staccio da mm 10 passante (%) compreso tra	49-89	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	1-9	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,70	2,80
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,95	1,05
Contenuto in fini	Categoria	f ₉	
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato [g/kg]	0,75	0,85
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Categoria	S ₁	
Sostanze pericolose	Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte		