



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatica

13

1305-CPR-0577

p 8/12 pietrisco

D.o.P.: 2061-18-a

		EN 12620		EN 13043	
Granulometria	d/D	6,3/12,5		6,3/12,5	
	Categoria	G ₈₅ /20		G ₉₀ /10	
Granulometria tipica	Categoria tipica	G ₁₅			
	allo staccio da mm 12,5 passante (%) compreso tra	92-100		92-100	
	allo staccio da mm 10 passante (%) compreso tra	60-90		60-90	
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra	20-50		13-43	
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅		SI ₁₅	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅		FI ₁₅	
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}		f _{0,5}	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]			2,76 2,86	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,72 2,82			
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,85 0,95			
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria			C _{50/10}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			100 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀		LA ₂₀	
Composizione	Dichiarato			carbonatica	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01			
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}			
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01			
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia			
Durabilità allo shock termico	Dichiarato			0,5	
Resist. allo shock termico	Dichiarato			V _{LA5}	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁		F ₁	
Resist. all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{uc} 10		M _{uc} 10	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV _{cs}		PSV _{cs}	
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀		AAV ₁₀	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1}			
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06			
Analisi petrografica		inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica			